

Rivestimento con blocchi a Facciavista Splittati Nervati da cm. 10


Modello: **SN 10** (dim. 10x20x50)

Telefono 0434 856 211 Fax 0434 856 299 www.edilleca.com Email: murature@edilleca.com

## **VOCE DI CAPITOLATO**

Rivestimento a faccia vista autoportante realizzato con elementi in calcestruzzo normale idrorepellente, colorato e con l'uso di graniglie bianche con caratteristiche come sotto descritti, tipo SN10 FGI della Edil Leca spa, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001; posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di angoli, spalle ed architravi e collegamento al muro retrostante mediante staffe inox ad "L" del diam. di 5 mm in ragione di n° 4 pezzi a metro quadrato, se necessario il rivestimento dev'essere pulito con lavaggio di soluzione acida e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.

€.mq.....



## CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA CON BLOCCHI SN 10

## Dimensioni modulari (mm) 100x500x200 Dimensioni reali (mm) 99x489x188

Codice conglomerato		FFI	FGI
Massa volumica (a secco)	Kg/m <sup>3</sup>	1600	2100
Peso del blocco	Kg	15,0	19,0
Pezzi al mq	n°	10	10
Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm <sup>2</sup>	>6	>10
Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK	0,41	0,58
Resistenza termica R	m <sup>2</sup> K/W	0,292	0,207
Massa superficiale M <sub>S</sub>	kg/m <sup>2</sup>	165	205
Permeabilità al vapore (µ)	-	8	12
Fonoisolamento (Rw)	dB	45,85	48,23
Resistenza al fuoco (E.I.)	min'	90	30
Assorbimento H <sub>2</sub> O per capillarità (Cv,s)	g/m <sup>2</sup> s	0,80	0,80
-			

## GAMMA COLORI



tot 100 pz

Forniti su bancale a perdere



